

Peran MDP

Beskrivning

Peran MDP är en oklassad enkomponent akrylatdispersion för membranhärdning och dammbindning. Produkten är kompatibel med övriga Flowcrete system.

Användningsområde

Peran MDP används som membranhärdare eller dammbindning på betong. Produkten försämrar inte senare målnings- eller beläggningsvidhäftning, som till exempel oxanolja och filmbildande produkter kan göra. En avsevärt förbättrad dammbindning erhålls om den Peran MDP-behandlade ytan målas en gång med tvåkomponent vattenspädbar epoxi, Flowseal EPW Klar.

Fördelar

- Snabb, uthärdad efter 30–60 minuter
- Ekonomisk, kan läggas som kombinerad membranhärdare och dammbindning
- Mörkar ej betongen
- Oklassad enkomponent akrylatdispersion

Beskrivningstext

Produkt: Peran MDP Membranhärdare/Dammbindning
Färg: transparent

Förarbete och applicering enligt leverantörens anvisningar.

Tillverkare: Flowcrete Sweden AB, Sverige
Tel: 0435-40 01 10

Installationservice

Arbetet skall utföras av auktoriserad Flowcrete-entreprenör och med dokumenterad kvalitetssäkring. Få mer information om våra auktoriserade entreprenörer genom att ringa kundservice eller genom vår hemsida www.flowcrete.com

Produkter ingående i systemet

Peran MDP Membranhärdare/Dammbindning

Detaljerade lägningsanvisningar kan fås på begäran.

Golvet i fokus

Flowcrete gruppen är världsledande inom industriella och kommersiella golv. Tillgängliga system: värmegolv, golvspackel, fuktmembran, dekorativa golv, fogfritt terrazzo, vattentätningar av parkeringshus och rostskyddssystem - för att nämna några få.

Vårt mål är att tillfredställa era golvvönskemål.

Miljöinformation

Slutprodukten bedöms inte utgöra någon fara ur hälso- eller miljösynpunkt. Systemets höga slitstyrka och fogfria yta minskar behovet av reparationer, underhåll och städning.

Hälso- och miljöfrågor är kontrollerade vid tillverkning och applicering av produkterna av Flowcreteanställda samt utbildade och erfarna entreprenörer.

Krav på underlaget

Betong eller spackel skall ha en hållfasthet på minst 25 N/mm² och skall vara fri från cementhud, damm eller andra föroreningar. Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 100% samt ingen tillskjutande fukt eller grundvattentryck får förekomma.

Notera att

Flowcretes produkter levereras och säljs med en garanti mot material- och tillverkningsfel, som kan fås mot begäran.

Rengöring och underhåll

Rengör regelbundet med en skurmaskin tillsammans med ett mildt alkaliskt rengöringsmedel. Se Flowcretes skötselansvisningar.

Ytterligare information

För att försäkra dig om att du specificerar det, för projektet, bästa möjliga golv vänligen konsultera vår tekniskserviceavdelning eller registrera ditt intresse att specificera ett av marknadens mest hållbara golv via vår hemsida www.flowcrete.com

